

ARGAFLEX STP

Descrição

Revestimento impermeabilizante flexível, formulado a partir de aditivos minerais, modificadores reológicos, fibras sintéticas e resinas acrílicas de ótimas propriedades impermeabilizantes, ótima flexibilidade e excelente aderência.

Campos de aplicação

Sendo um produto flexível estruturado é indicado na impermeabilização de paredes e contra-pisos sujeitos a pressão negativa.

Preparação da superfície

A superfície a receber tratamento com **ARGAFLEX STP** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, de poeiras, fungos ou algas, óleos, graxas, sabões, tensoativos, sais ou quaisquer outros agentes contaminantes físicos ou químicos.

Arredondar levemente os cantos na vertical e horizontal das superfícies a serem impermeabilizadas.

Preparação do material

Adicionar 1 litro de cimento CP II-E32 ou CP V-ARI sobre cada litro de **ARGAFLEX STP**, agitando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 10 minutos, até obter uma pasta homogênea e sem grumos. Esta mistura pode ser aplicada dentro de 40 minutos. Após este tempo, a mistura não deve mais ser utilizada. Temperatura de trabalho: 25°C.

Aplicação do material

Umidecer levemente a superfície antes de aplicar **ARGAFLEX STP**. Aplicar três demãos cruzadas, com intervalos de seis horas entre as demãos. Este é o tempo necessário para secar a demão anterior, que varia em função da temperatura e umidade do ambiente. Em locais onde serão feitos assentamentos de tijolos e revestimentos cerâmicos misturar o cimento com **ARGAFLEX STP** e acrescentar 20% em volume de areia fina tendo como objetivo facilitar a ancoragem dos mesmos.

Formas de aplicação

Aplicar com brocha retangular ou trincha, sob a forma de pintura.

Tempo de cura

- 3 dias.
- Em locais abertos ou com muita incidência de calor ou luz solar, promover leves hidratações (molhar) durante o dia.

Consumo

1 litro por metro quadrado, em três a quatro demãos.

Estocagem

- Em local seco, ventilado, nas embalagens originais não violadas, **ARGAFLEX STP** tem a validade de seis meses, após a data de fabricação.
- Jamais devolver restos de **ARGAFLEX STP** de volta à embalagem original, para uso posterior.

Precauções

- Usar luvas de borracha e óculos de proteção panorâmico para a aplicação de **ARGAFLEX STP**.
- Em caso de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância.
- Persistindo o problema, procurar socorro médico mais próximo.
- Forçar a circulação de ar em ambientes fechados ou de pouca circulação.
- Dentro da correta forma de uso, **ARGAFLEX STP** não oferece risco à saúde.
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.

Composição química

Dispersão aniônica de polímeros acrílicos, aditivos e fibras sintéticas.